

 <p>Łukasiewicz IMPiB</p>	<p>SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 55</p>
  <p>AB 163</p>	<p>Centrum Farb i Tworzyw 44 – 100 Gliwice ul. Chorzowska 50 A</p> <p>Laboratorium Badawcze Tworzyw Polimerowych</p>

Sprawozdanie z badań nr GT/214/2021

Nr sprawy: GT.4130.225.2021

Rodzaj badania	Przedmiot badania	Nazwa i adres Klienta
Wybrane parametry	Płyta GP	GP ECO Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 47-400 Racibórz

PRÓBKA		BADANIA	
Numer	Przyjęto	Rozpoczęto	Zakończono
214/20211	31.08.2021 r.	06.09.2021 r.	27.09.2021 r.

Wykonawcy:

Małgorzata Baran
/Imię, Nazwisko/



.....
/Podpis/

Kornelia Wyka
/Imię, Nazwisko/

.....
/Podpis/

Sprawozdanie opracował:

Małgorzata Baran
/Imię, Nazwisko/


27.09.2021 
.....
/Data, Podpis/

Rozdzielnik:


- Klient
- GT

Autoryzował:

Błażej Chmielnicki
/Imię, Nazwisko/

22.05.21 
.....
/Data i Podpis/

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze
Tworzyw Polimerowych
22.05.21 
dr inż. Błażej Chmielnicki

.....
/Pieczęć, Data i Podpis/

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Tworzyw Polimerowych niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Wz-43/XII z dn. 17.05.2021

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW
87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
Centrum Farb i Tworzyw 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 A

Laboratorium Badawcze Tworzyw Polimerowych

Sprawozdanie z badań nr GT/214/2021
z dnia 27.09.2021 r.

Strona 2 z 4

Opis próbki:

Klient dostarczył do badań 3 płyty o wymiarach 800 mm na 120 mm wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym opisane jako Płyta GP.

Próbce nadano numer 214/2021.

Opis badań:

Wykonano następujące badania:

1. Gęstości zgodnie z normą PN-EN ISO 1183-1:2019-05 *Tworzywa sztuczne - Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych - Część 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru cieczowego i metoda miareczkowa*, stosując następujące warunki i parametry badania:
 - metoda badania: metoda A (zanurzeniowa),
 - ciecz badawcza: woda destylowana,
 - badaniu poddano fragmenty dostarczonej płyty GP ,
 - liczba próbek do badań: 12.
2. Oznaczenie twardości Shore'a D zgodnie z PN-EN ISO 868:2005 *Tworzywa sztuczne i ebonit – Oznaczenie twardości metodą wciskania z zastosowaniem twardościomierza (twardość metodą Shore'a)*, stosując następujące parametry i warunki badania:
 - temperatura badania: 22,2 °C,
 - przed badaniem próbki kondycjonowano w temperaturze pomiaru przez minimum 24 godziny,
 - wynik badania stanowi średnia i odchylenie standardowe z 29 niezależnych pomiarów.
3. Wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia względnego przy zerwaniu oraz modułu sztywności przy rozciąganiu zgodnie z normą PN-EN ISO 527-1:2020-01 *Tworzywa sztuczne – Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu – Część 1: Zasady ogólne* oraz PN-EN ISO 527-2:2012 *Tworzywa sztuczne - Oznaczenie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu - Część 2: Warunki badań tworzyw sztucznych przeznaczonych do prasowania, wtrysku i wytłaczania*, stosując następujące parametry i warunki badania:
 - temperatura badania: 21,8 °C,
 - przed badaniem próbki kondycjonowano w warunkach pomiaru przez 24 h,
 - typ kształtki do badań: 1B,
 - liczba kształtek użytych do badań: 5,
 - kształtki do badań wycięto metodą obróbki skrawaniem,
 - prędkość badania:
 - 1 mm/min w czasie badania modułu sztywności przy rozciąganiu,
 - 20 mm/min w czasie wykonywania pozostałych oznaczeń.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW
87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
Centrum Farb i Tworzyw 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 A

Laboratorium Badawcze Tworzyw Polimerowych	Sprawozdanie z badań nr GT/214/2021 z dnia 27.09.2021 r.	Strona 3 z 4
--	---	--------------

4. Oznaczenie modułu sztywności przy zginaniu oraz wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN ISO 178:2019-06 *Tworzywa sztuczne - Oznaczenie właściwości przy zginaniu* stosując następujące parametry i warunki badania:

- próbki badawcze : typ 1,
- próbki wycięto metodą obróbki mechanicznej,
- liczba próbek do badań: 5,
- temperatura badania: 21,8°C,
- rozstaw podpór w czasie badania: 64 mm,
- metoda badawcza: A – zginanie trójpunktowe,
- prędkość badawcza: 10 mm/min,
- ze względu na dużą elastyczność materiału, wytrzymałość na zginanie oznaczono przy umownej strzałce ugięcia wynoszącej 3,5%,
- badanie przeprowadzono przy użyciu uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej model LabTest 6.100 firmy Labortech sprzęgniętej z ekstensometrem optycznym,
- jako wynik badania podano poszczególne wyniki jednostkowe oraz średnia i odchylenie standardowe z pięciu niezależnych pomiarów.

5. Oznaczenie naprężenia przy ściskaniu dla 10% i 20% odkształcenia zgodnie z normą PN-EN ISO 604:2006 *Tworzywa sztuczne - Oznaczenie właściwości przy ściskaniu*, stosując następujące parametry i warunki badania:

- temperatura badania: 22,6 °C,
- przed badaniem próbki kondycjonowano w warunkach pomiaru przez 24h,
- typ kształtki do badań: kwadrat o boku około 50 mm,
- kształtki badawcze wycięto metodą obróbki mechanicznej,
- liczba kształtek użytych do badań: 5
- prędkość badania: 1 mm/min,
- na życzenie Klienta wynik podano w MPa oraz w t/m².

Wyniki badań: zestawiono w tabeli 1.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW
87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
Centrum Farb i Tworzyw 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 A

Laboratorium Badawcze Tworzyw Polimerowych

Sprawozdanie z badań nr GT/214/2021
z dnia 27.09.2021 r.

Strona 4 z 4


Tabela 1 Wyniki badań próbki nr 214/2021

Badany parametr	Metoda badania	Status metody*	Jednostka	Wynik badania	
				Średnia	Odchylenie standardowe
Gęstość	PN-EN ISO 1183-1:2019-05	A	g/cm^3	1,440	0,005
Twardość Shore'a D	PN-EN ISO 868:2005	A	$^{\circ}ShD$	44,4	2,4
Moduł sztywności przy rozciąganiu	PN-EN ISO 527-1:2020-01 PN-EN ISO 527-2:2012	A	MPa	66,3	7,2
Wytrzymałość na rozciąganie				3,7	0,6
Wydłużenie względne przy zerwaniu			%	19,2	4,7
Modułu sztywności przy zginaniu	PN-EN ISO 178:2019-06	A	MPa	108	14
Wytrzymałość na zginanie				2,3	0,1
Napężenie przy ściskaniu	odkształcenie 10%	PN-EN ISO 604:2006	MPa (t/m^2)	3,7 (409)	0,2 (22)
	odkształcenie 20%			7,5 (830)	0,6 (66)

Status metody /*: A – badanie objęte zakresem akredytacji;

Koniec sprawozdania

.....
M. B. ...
 /Sprawozdanie opracował, Podpis/

 <p>Łukasiewicz IMPIB</p>	<p>SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW 87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 55</p>
	<p>Centrum Farb i Tworzyw 44 – 100 Gliwice ul. Chorzowska 50 A</p> <p>Laboratorium Badawcze Tworzyw Polimerowych</p>

Sprawozdanie z badań nr GT/214a/2021

Nr sprawy: GT.4130.225.2021

Rodzaj badania	Przedmiot badania	Nazwa i adres Klienta
Moduł elastyczności przy ściskaniu Stabilność wymiarów	Płyta GP	GP ECO Sp. z o.o. ul. Stalowa 4 47-400 Racibórz

PRÓBKA		BADANIA	
Numer	Przyjęto	Rozpoczęto	Zakończono
214/20211	31.08.2021 r.	06.09.2021 r.	27.09.2021 r.

Wykonawcy:

Małgorzata Baran
/Imię, Nazwisko/


.....
/Podpis/

Sprawozdanie opracował:

Małgorzata Baran
/Imię, Nazwisko/


.....
/Data, Podpis/

Rozdzielnik:


- Klient
- GT

Autoryzował:

Błażej Chmielnicki
/Imię, Nazwisko/


.....
/Data i Podpis/

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze
Tworzyw Polimerowych

dr inż. Błażej Chmielnicki

.....
/Pieczęć, Data i Podpis/

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego Tworzyw Polimerowych niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Wz-45/XII z dn. 17.05.2021

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW
87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
Centrum Farb i Tworzyw, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 A

Laboratorium Badawcze Tworzyw Polimerowych

Sprawozdanie z badań nr GT/214a/2021
z dnia 27.09.2021 r.

Strona 2 z 3

Opis próbki:

Klient dostarczył do badań 3 płyty o wymiarach 800 mm na 120 mm wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym opisane jako Płyta GP.

Próbce nadano numer 214/2021.

Opis badań:

Wykonano następujące badania:

1. Oznaczenie modułu elastyczności przy ściskaniu zgodnie z normą PN-EN ISO 604:2006 *Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości przy ściskaniu*, stosując następujące parametry i warunki badania:
 - temperatura badania: 22,6 °C,
 - przed badaniem próbki kondycjonowano w warunkach pomiaru przez 24h,
 - typ kształtki do badań: kwadrat o boku około 50 mm,
 - kształtki badawcze wycięto metodą obróbki mechanicznej,
 - liczba kształtek użytych do badań: 5
 - prędkość badania: 1 mm/min,
 - wynik badania stanowi średnia i odchylenie standardowe.
2. Stabilności wymiarów po działaniu podwyższonej temperatury zgodnie z normą PN-EN ISO 23999:2018-10 *Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła*, stosując następujące parametry i warunki badania:
 - typ kształtki do badań: kwadrat o boku około 240 mm,
 - kształtki badawcze wycięto metodą obróbki mechanicznej z trzech różnych miejsc badanej płyty,
 - temperatura badania: (80 ± 2) °C,
 - czas ekspozycji badanych próbek na ciepło: 6 h,
 - liczba próbek użytych do badań: 3,
 - wynik stanowi maksymalna zmiana wymiaru, średnia oraz odchylenie standardowe.

Wyniki badań: zestawiono w tabeli 1.

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW
87-100 Toruń ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
Centrum Farb i Tworzyw, 44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 50 A

Laboratorium Badawcze Tworzyw Polimerowych

Sprawozdanie z badań nr GT/214a/2021
z dnia 27.09.2021 r.

Strona 3 z 3

Tabela 1 Wyniki badań próbki nr 214/2021

Badany parametr	Metoda badania	Status metody*	Jednostka	Wynik badania		
				Średnia		Odchylenie standardowe
Moduł elastyczności przy ściskaniu	PN-EN ISO 604:2006	C	MPa	89,1		3,2
Zmiana wymiaru po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999:2018-10	C	mm	max 2,12	0,29	0,81
			%	max 1,07	0,3	0,31

Status metody /*: C – badanie nie objęte systemem zarządzania jakością;

Koniec sprawozdania

.....
M. Kowalski
 /Sprawozdanie opracował, Podpis/